

Styroline Einblasdämmung SP 033

Kerndämmung

- + Fugenlos und passgenau
- + besonders wirkungsvolle WLG 033
- + frei von FCKW oder HFCKW
- + alterungs- und verrottungsbeständig
- + staubfreie, schnelle Verarbeitung
- + gute Volumenstabilität im Hohlraum



Technische Daten:

Anwendung: Kerndämmung von zweischaligem Mauerwerk

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: $\lambda=0,033\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$

Brandverhalten: Baustoffklasse E nach DIN EN 13501-1

Setzmaß: max. 5%

Schüttdichte: 20 kg/m^3 - 25 kg/m^3 nach DIN EN 1097-3

Bestimmungen für die Ausführung:

Einblasdämmung SP 033 darf nur von Unternehmen mit geschultem Personal eingebaut werden, die ausreichende Erfahrung mit dieser Bauart haben. Vor dem maschinellen Einbringen hat sich die ausführende Firma davon zu überzeugen, dass die Vollmauerschale in einem ordnungsgemäßen Zustand ist und keine Durchfeuchtungen aufweist. Risse und Fehlstellen in der Vefugung sind vor dem Einbringen der Kerndämmung auszubessern.

Disclaimer: Sämtliche Inhalte dieser Drucksache sind Eigentum der Firma STYROLINE. Die Verwendung der Inhalte darf nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung erfolgen.